

Инструкция по нанесению DRYLOK CONCRETE PROTECTOR LATEX BASE

Защитно-декоративная лак-пропитка на латексной основе с добавлением силиконовой смолы.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Удалите скребком, проволочной щеткой или просто жесткой кистью всю грязь воск пыль плесень и рыхлый отслоившийся материал. Жир, воск и нефть удалите с помощью обезжираивающего средства или сильнодействующего моющего средства растворенного в теплой воде. Тщательно промойте чистой водой. С помощью средства для очистки солевых отложений удалите цветущие белые порошковообразные отложения, видимые на каменной или кирпичной кладке. Тщательно промойте чистой водой. Поверхность должна быть тщательно просушена. Не наносите средство на влажные поверхности. Перед нанесением убедитесь, что ближайшие 24 часа не будет дождя. Перед нанесением на свежеуложенный бетон он должен быть выдержан 20 дней.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно перемешайте состав. Используйте только в том случае когда температура воздуха и поверхности выше +10С а в влажность не более 60%. Для нанесения используйте кисть, валик (в том числе резиновый), распылитель низкого давления. Распределяйте средство равномерно – избегайте образования луж или толстого слоя. Нанесите один слой. Если после нанесенного одного слоя поверхность впитывает воду (сильно пористые поверхности) нанесите второй слой.

ВЫСЫХАНИЕ: На отлип – 1 час; второй слой – 4 часа; максимальная нагрузка – 24 часа.

РАСХОД: один галлон (3.78л.) на 40 м² в один слой.

ЧИСТКА: Инструмент очищается водой с мыльным раствором.

Срок годности 5 лет. Дата производства на крышке банки.

Не замораживать. Берегите от детей!