

Инструкция по нанесению ZAR Solid Color Deck & Siding Exterior Stain

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Настилы: Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Удалите всю плесень, грязь, пыль, отделившиеся древесные волокна, отслоившуюся краску, масляные и жирные пятна. Отремонтируйте или замените плохо прикрепленные, треснувшие или покоробленные доски. Технология сдвоенной смолы исключает необходимость грунтования поверхности.

Вся плесень (темные, пушистые либо пылевидные слои) должна быть удалена с использованием следующего раствора: 1/3 чашки мощного стирального порошка на 1 литр бытового отбеливателя и 1,5 литра теплой воды. Либо используйте средство ZAR для чистки настилов и сайдингов. При работе с раствором следует надевать защитные очки и водонепроницаемые перчатки. Наносить раствор жесткой щеткой. Тщательно промыть и дать высохнуть, прежде чем наносить пропитку.

Ранее окрашенное или пропитанное дерево:

Тщательно очистить ранее окрашенную поверхность. Удалить всю отслоившуюся краску путем соскабливания. Отшлифовать шкуркой гладкую покрашенную поверхность для лучшей адгезии.

Сайдинг: Поверхность должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии. Удалите всю плесень, грязь, пыль, отделившиеся древесные волокна, отслоившуюся краску, масляные и жирные пятна. Отремонтируйте или замените плохо прикрепленные, треснувшие или покоробленные доски. В теплую погоду полейте поверхность водой из шланга и нанесите пропитку ZAR для настилов и сайдингов, пока поверхность еще влажная, чтобы обеспечить однородность цвета и минимизировать следы соединения внахлестку.

Вся плесень (темные, пушистые либо пылевидные слои) должна быть удалена с использованием следующего раствора: 1/3 чашки стирального порошка на 1 литр бытового отбеливателя + 1,5 литров теплой воды. При работе с раствором следует надевать защитные очки и водонепроницаемые перчатки. Наносить раствор жесткой щеткой. Тщательно промыть и дать высохнуть, прежде чем наносить пропитку.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносить пропитку только в том случае, когда температура воздуха и поверхности составляет выше +10°C. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ до и во время нанесения. Не наносите на настилы, если в течение 24 часов ожидается дождь. При использовании двух или более банок одинакового цвета смешайте их для гарантии однородности цвета. Избегайте нанесения под прямым воздействием солнечного света. Можно использовать и распылитель, но рекомендуется наносить с помощью синтетической щетки. При вертикальном сайдинге начинать красить нужно сверху с нескольких досок и наносить без отрыва щетки до низа. При горизонтальном сайдинге начинать красить нужно с угловых элементов, захватывая несколько досок, и наносить без отрыва щетки поперек, делая разрывы лишь у двери, окна или угла. Необходимо контролировать, чтобы края кисти были всегда влажными. При распылении можно разбавлять дистиллированной водой из расчета до 10%. Наносить в 2 слоя.

ВНИМАНИЕ

Участки, подверженные чрезмерному воздействию солнечных лучей, погодных явлений и пешеходного потока, будут обнаруживать признаки износа чаще, чем другие поверхности. В таких случаях нужно зачистить поврежденные участки и нанести новый слой покрытия. Не рекомендуется наносить на древесину, которая уже пропитана водоотталкивающим составом. Для тестирования дерева следует обрызгнуть поверхность несколькими каплями воды, если вода с легкостью впитывается в дерево, приступайте к обработке. Если нет, подождите пять месяцев, а затем снова протестируйте.

Чистка инструмента: Вода и мыло

Рекомендуемая толщина пленки / слоя: 2.5-3.0 мм сухого слоя

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет в не открытом состоянии.

ЗАМЕРЗАНИЕ: Предохранять от замерзания.

euroceramic.ru