

# Инструкция по нанесению ZAR Semi-Transparent Deck and Siding

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Поверхность должна быть сухой чистой и в хорошем состоянии.
- Удалите всю плесень, грязь, пыль, древесное волокно, жир и масло.
- Почините или замените сломанные или деформированные доски.
- Для старого дерева, подвергающегося воздействию УФ-лучей более 3-х месяцев, немного ошкурьте поверхность, чтобы удалить тонкий слой старого дерева перед нанесением пропитки.
- Очистите поверхность как указано выше.
- Всегда давайте дереву высохнуть после обработки и перед нанесением пропитки.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

- Наносите пропитку только в том случае, когда температура воздуха и поверхности составляет выше +10С.
- НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ ПЕРЕД И ВО ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ.
- Не наносите, если в течение 24 часов подразумевается дождь.
- При использовании нескольких банок одновременно, смешайте их для гарантии однородности цвета.
- Пропитка наносится с помощью валика, распылителя, кисточки, а также возможен способ окунания.
- При нанесении с помощью распылителя, покрытие должно быть высушено валиком или щеткой для получения однородного цвета.
- Пропитку рекомендуется наносить в один слой, что обеспечит защиту и придаст дереву красивый вид, подчеркнув текстуру.
- Дополнительный второй слой может потребоваться если поверхность очень пористая.

## Важно соблюдать определенные правила при нанесении пропитки:

1. не наносить состав под прямым воздействием УФ-лучей;
2. производить обработку поверхности от сухого участка к уже обработанному, чтобы избежать полос
3. для необработанной или сильно изношенной древесины рекомендуется нанести 2 слоя.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте мыло и теплую воду сразу же по окончании работы.

СРОК ГОДНОСТИ 7 ЛЕТ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА (дату производства см. на крышке банки).