

Инструкция по нанесению ZAR TUNG OIL WIPE-ON FINISH

Подготовка деревянной поверхности перед отделкой:

- Новая деревянная поверхность:** Хорошо зачистите поверхность с помощью наждачной бумаги с мелким зерном. Образовавшуюся пыль удалите с помощью обтирочной ткани либо ткани, смоченной в растворителе либо уайт-спирите.
- Старые чистые покрытия в хорошем состоянии:** Удалите следы смазки, грязи и воска. Слегка зачистите в направлении зерна, чтобы удалить блеск. Очистите поверхность и удалите пыль, как описано выше.
- Старые чистые покрытия в плохом состоянии:** Полностью удалите. Затрите и уберите пыль, как описано выше.
- Использование в качестве кондиционера для неотделанной мягкой и пористой древесины:** Для достижения эффекта равномерного покрытия древесины, перед покраской неотделанной мягкой или пористой древесины, такой как ель, сосна, красное дерево (лиан) и осина, необходимо втереть в поверхность тонкий слой средства, после чего вытереть поверхность. После 4-6 часов сушки, необходимо гладко зашлифовать поверхность, удалить пыли, как описано выше, и нанести качественную краску по дереву.

ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить при температуре воздуха и поверхности не ниже +10°C. Не взбалтывать! Не встряхивайте! Перед нанесением тщательно перемешайте. Наносите средство прямо из банки. Используйте чистую безворсовую ткань. Не используйте валик.

Техника нанесения:

1. Необходимо втирать обильное количество средства в направлении зерна. Не позволяйте средству скапливаться в одном месте. Время сушки - 6-8 часов.
2. Если Вы хотите нанести дополнительные слои, зашлифуйте предыдущий слой с помощью самой мелкой наждачной бумаги #0000. Тщательно сотрите пыль обтирочной тканью либо тканью, смоченной в уайт-спирите.

СУШКА: В зависимости от температуры, влажности, а также толщины нанесенного покрытия на сушку требуется от 6 до 8 часов. Если при шлифовке шлифовальная бумага приклеивается к поверхности, либо поверхность на ощупь липкая, увеличьте время сушки.

ОЧИСТКА: Сразу после использования инструмента необходимо произвести очистку с помощью растворителя или уайт-спирите.

ПОКРЫТИЕ: До 70 м² на одну квартиру (0,946 л.)

РАЗБАВЛЕНИЕ: НЕ РАЗБАВЛЯТЬ.