

Инструкция по нанесению ZAR ULTRA EXTERIOR

Перед покрытием подготовьте деревянную поверхность:

- **Новое/необработанное дерево:** отполируйте до гладкой поверхности с помощью мелкой наждачной бумаги в направлении волокна древесины. Если древесина грубая, начните полировку с помощью наждачной бумаги средней зернистости, а заканчивайте с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Затем с помощью специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.
- **Старые чистые покрытия в хорошем состоянии:** Удалите с поверхности масло, грязь и воск. Слегка зачистьте в направлении волокон древесины, чтобы избавиться от блеска. С помощью специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.
- **Старые чистые покрытия в непригодном состоянии, лаки, шеллак:** Полностью удалите. Все покрытия, содержащие следы воска или водоотталкивающие добавки должны быть удалены. Удалите пыль с помощью ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.
- **Наружные поверхности из окрашенной стали либо входные двери из стеклопластика:** НЕ ЗАЧИЩАЙТЕ. Морилка для древесины должна быть полностью высохшей.
- Не наносите поверх шеллака, лаков, краски или покрытий, содержащих стеараты.

ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно размешайте. Не встряхивайте! Наносите прямо из банки. Используйте чистую щетинную кисть либо аппликатор из овечьей шерсти. Опустите кисть в банку и дайте лишнему лаку стечь. Нанесите Zar тонким слоем. Не допускайте касания щеткой нанесенного слоя лака. Это может привести к появлению на поверхности пузырьков воздуха и в результате к непрокрашиванию поверхности. Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить лак при температуре воздуха выше +15°C. Не наносите лак под прямыми солнечными лучами, а также когда окрашиваемая поверхность более 1 часа находится в тени. Это может привести к помутнению покрытия.

Техника нанесения:

1. При нанесении двигайтесь в направлении волокон древесины. Не проводите кисточкой по окрашенной поверхности и не допускайте загрязнения. Между нанесениями слоев должно пройти не менее 2 часов.
2. В промежутке между нанесением слоев слегка полируйте поверхность (исключая поверхности из стекловолокна и зернистые поверхности) с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Если между нанесением слоев лака проходит более одной недели, зачистьте поверхность таким образом, чтобы на ней не было блеска. С помощью специального материала удалите пыль.
3. Нанесите три слоя. Касательно нанесения лака на двери смотрите инструкции изготовителя. Закрывайте контейнер немедленно после использования. Последний слой должен сохнуть не менее 4-6 часов.

ВЫСЫХАНИЕ: Между нанесением слоев лака Zar ULTRA Exterior Polyurethane должна сохнуть не менее 2 часов. Последний слой должен сохнуть не менее 4-6 часов. На время высыхания влияет температура, влажность и толщина наносимого слоя. Если при полировке наждачная бумага прилипла к полу либо поверхность пола кажется липкой, увеличьте время высыхания.

ЧИСТКА: Сразу после применения очищайте используемые кисти и инструменты в UGL® FASTTRIP® Очистителе для кистей либо в растворителе.

ПОКРЫТИЕ: Покрывает до 48-53 м² на галлон. (в один слой)

РАЗБАВЛЕНИЕ: Не разбавляйте!

euroceramic.ru