

Инструкция по нанесению ZAR WOOD STAIN OIL BASED

Очистите поверхность перед нанесением. Тщательно размешайте морилку до и во время нанесения. Для нанесения используйте чистую безворсовую ткань, кисть или аппликатор (ZAR® FAST PAD). Наносите при температуре от +10°C до + 32°C. Равномерно втирайте морилку по направлению волокон древесины. Излишки морилки уберите, используя чистую ткань без ворсинок. Дайте морилке высохнуть 3 часа. Если требуется более темный цвет нанесите дополнительный слой.

РАСХОД: 0,946 мл. (одна кварта) покрывает– 65-70 м2 методом втирания на отшлифованную поверхность. При нанесении кистью расход составляет 30-35 м2. При нанесении с помощью аппликатора ZAR® FAST PAD расход составит 45-50 м2. Расход морилки указан при нанесении в один слой.

ВЫСЫХАНИЕ: Высыхание на отлип – 1 час. Полное высыхание – 3-4 часа. Нанесение лака через – 4 часа. Время высыхания указано при температуре +23° С и относительной влажности до 60%.

РАЗБАВЛЕНИЕ: НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. ЗАМЕТКА: при использовании двух или нескольких банок, смешайте содержимое, чтобы гарантировать однородность цвета.

ЧИСТКА: Инструмент очищайте растворителем или уайт-спиритом.

БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ, НЕ ГЛОТАТЬ.

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет с даты производства (дата производства см. на крышке банки).