

Инструкция по нанесению ZAR ULTRA INTERIOR

Перед покрытием подготовьте деревянную поверхность:

- **Новое дерево:** отполируйте до гладкой поверхности с помощью мелкой наждачной бумаги. Затем с помощью специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.
- **Старые чистые покрытия в хорошем состоянии:** удалите с поверхности масло, грязь и воск. Слегка зачистьте в направлении слоя древесины, чтобы избавиться от блеска. С помощью специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.
- **Старые чистые покрытия в непригодном состоянии, лаки, шеллак:** Полностью удалите. Если старое покрытие содержит следы воска или стеаратов, вне зависимости от состояния, полностью удалите. Зачистьте и удалите пыль с помощью ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности.
- **Поверхности внутренних помещений из окрашенной стали либо входные двери из стеклопластика:** Не зачищайте стальные двери. Морилка для древесины должна быть полностью высохшей.
- **Не наносите поверх покрытий, содержащих стеараты.**

ПРИМЕНЕНИЕ: Хорошо размешайте перед применением и во время него. Не встряхивайте! Наносите прямо из банки тонкими слоями. Используйте чистую щетинную кисть либо аппликатор из овечьей шерсти. Опустите кисть в банку и дайте лишнему лаку стечь. Наносите Zar ULTRA в направлении слоев древесины. Не допускайте касания щеткой нанесенного слоя лака. Это может привести к появлению на поверхности пузырьков воздуха и в результате к непрокрашиванию поверхности.

Техника нанесения:

1. При нанесении двигайтесь в направлении слоя древесины. Не проводите кисточкой по окрашенной поверхности и не допускайте загрязнения.
2. Дайте лаку высохнуть в течение 2 часов. В промежутке между нанесением слоев слегка зачищайте поверхность и собирайте пыль.
3. Нанесите два слоя. Для полов требуется нанесение не менее трех слоев. Последний слой должен сохнуть не менее 4-6 часов.

ВЫСЫХАНИЕ: Между нанесением слоев лак должен сохнуть не менее 2 часов. Последний слой должен сохнуть не менее 4-6 часов. На время высыхания влияет температура, влажность и толщина наносимого слоя. Если при полировке наждачная бумага прилипла к полу либо поверхность пола кажется липкой, увеличьте время высыхания.

ЧИСТКА: Сразу после применения очищайте используемые кисти и инструменты в растворителе.

ПОКРЫТИЕ: Покрывает до 48-53 м² на галлон в один слой.

РАЗБАВЛЕНИЕ: Не разбавляйте!